


INFORMACJA TECHNICZNA – D2.01.01




Odtłuszczacz



(ssące)
4 mm
2-4 bar



5 min.



1 godz.
w 20°C



Wszystkie
lakiery
nawierzchniowe

Nazwa produktu:

Dynacoat AntigraVel

Opis:

Jednokomponentowy, gotowy do użycia, szybko schnący produkt lakierniczy przeznaczony do zabezpieczania karoserii pojazdów przed uderzeniami kamieni, rdzą, działaniem soli i wody.

Produkt i dodatki:

Dynacoat AntigraVel

Skład chemiczny:

Mieszanina żywic syntetycznych

Podłoża:

Istniejące wykończenia, goła stal, aluminium, grunty antykorozyjne, poliestrowe kity szpachlowe, tworzywa sztuczne.

Przygotowanie powierzchni:

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię przed nałożeniem produktu.

Lepkość natryskowa:

Gotowy do użycia

Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

Pistolet:

Zasilanie ssące:

Dysza:

4 mm

Ciśnienie:

2-4 bary

Technika aplikacji:

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Nakładać 2 - 3 pojedyncze warstwy, pozostawiając 5 min na odparowanie. Lakier nawierzchniowy można nakładać po 1 godz. suszenia.

Grubość powłoki:

100 µm na warstwę

Teoretyczne zużycie:

3½ m²/ litr przy jednej warstwie.

Uwaga: Praktyczny stopień pokrycia zależy od wielu czynników takich jak: kształt obiektu, chropowatość powierzchni, metody nakładania, warunki pracy.



TECHNICAL INFORMATION

Czyszczenie narzędzi:	Użyć Dynacoat Gun Cleaner lub Dynacoat Thinner Slow / Fast
Czas suszenia:	1 godz. w 20°C
Pokrywalny przez:	Lakiery nawierzchniowe Dynacoat
Kolor:	Czarny, biały, szary
Okres magazynowania:	12 miesięcy w przedziale temperatur 5°C - 40°C
LZO	Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do użycia maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 538 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.dynacoat.com

www.dynacoat.pl

