






INFORMACJA TECHNICZNA – D2.02.04

	Odtłuszczenie	Produkt:	Dynacoat Filler 5+1		
	P180-P280	Opis:	Dwukomponentowy, grubopowłokowy, szybko utwardzalny podkład wypełniający. Charakteryzuje się bardzo dobrą szlifowalnością, wypełnieniem i aplikacją. Dostępny w kolorach czarnym, białym i szarym, co umożliwia wybór odpowiedniego odcienia szarości.		
	P400-P600	Produkt i dodatki:	Dynacoat Filler 5+1 Dynacoat Filler 5+1 Hardener Dynacoat Thinner Fast / Medium / Slow		
	5:1:(1)	Podstawowe surowce:	Filler : żywica akrylowa Hardener : żywica poliizocyjanianowa		
	5	Podłoża:	Istniejące wykończenia, łącznie z termoplastycznymi akrylowymi Grunt antykorozyjne Poliestrowe kity szpachlowe Goła stal Stal ocynkowana Aluminium		
	(zasilanie grawitacyjne) 1.6-2.0 mm 3-4 bar	Przygotowanie podłoża:	Istniejące wykończenia: Odtłuścić i szlifować papierem P180-280 na sucho lub P400-P600 na mokro Poliestrowe kity szpachlowe: Szlifować papierem P180-280 na sucho Goła stal: Odtłuścić i szlifować papierem P80-180 na sucho Aluminium: Odtłuścić i szlifować papierem P180-P280 na sucho		
	5-10 min.	Proporcje mieszania:	5 części objętościowo Dynacoat Filler 5+1 1 część objętościowo Dynacoat Filler 5+1 Hardener 1 część objętościowo Dynacoat Thinner Slow / Fast (opcja)		
	40 minut w 60°C	Trwałość po zmieszaniu:	2 godziny w 20°C		
	Wszystkie lakiery nawierzchniowe	Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:	Pistolet: Zasilanie grawitacyjne: 1.6 - 2.0 mm Zasilanie ssące: 1.8 - 2.2 mm	Dysza: 1.6 - 2.0 mm 1.8 - 2.2 mm	Ciśnienie: 3-4 bar 3-4 bar
		Technika aplikacji:	Nanieść 1-3 pojedyncze warstwy, pozostawiając od 5 do 10 minut na odparowanie między warstwami. Przy podsuszeniu powietrzem pozostawić minimum 5 minut na odparowanie.		
		Grubość powłoki:	Do 100 µm na warstwę.		

Teoretyczne zużycie:	5.5 m ² / litr na warstwę.		
	Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda nakładania oraz warunki pracy.		
Mycie sprzętu:	Użyć Guncleaner lub rozcieńczalnik nitrocelulozowy.		
Czasy schnięcia:	Gotowy do szlifowania	20°C 3 godz.	60°C 40 min.
Zalecana gradacja papieru ściernego:	Szlifowanie na sucho: Wstępne: P280 Końcowe: P360-P400 Szlifowanie na mokro: Wstępne: P600 Końcowe: P800-P1000		
Pokrywalny przez:	Wszystkie lakiery nawierzchniowe Dynacoat		
Przechowywanie:	Filler 5+1: 12 miesięcy w zakresie temperatur 5°C - 40°C Hardener: 12 miesięcy w zakresie temperatur 5°C - 40°C		
LZO	2004/42/IIIB(c)(540)475 Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.c) w postaci gotowej do użycia: maks. 540 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 475 g/l.		

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.dynacoat.com

www.dynacoat.pl