

INFORMACJA TECHNICZNA – D3.02.08



P80-P180
lub
P120-P220

100: 2-3

5-8 min.

30-45 minut
w 20°C

P180-P280
lub
P220-P320

Nazwa produktu:

Dynacoat Polyester Putty Plastic

Opis:

Dwukomponentowa uniwersalna szpachłówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na częściach z tworzyw sztucznych. Jest miękka i elastyczna.

Produkt i dodatki:

Dynacoat Polyester Putty Plastic
Hardener (w zestawie)

Skład chemiczny:

Putty Plastic: Żywice poliestrowe
Hardener: Nadtlenek

Podłoża:

Części z tworzyw sztucznych

Uwaga: Nie nakładać Putty Plastic na reaktywne podkłady gruntujące.

Przygotowanie powierzchni:

Szlifować papierem P80-P180 i odtłuścić zmywaczem antystatycznym.

Proporcje mieszania:

100 części wagowo Putty Plastic
2-3 części wagowo Hardener

Uwaga: Nie dodawać więcej utwardzacza niż podano powyżej. Wymieszać szpachłówkę dokładnie, aż do uzyskania jednolitego koloru.

Trwałość po zmieszaniu:

5-8 minut w 20°C

Technika aplikacji:

Nakładać przy użyciu szpachelki na dobrze wyszlifowane i odtłuszczone podłoże.

Czyszczenie narzędzi:

Użyć Guncleaner lub rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

Czas schnięcia:

Gotowy do szlifowania po 30-45 min. w 20°C

W przypadku suszenia wymuszonego temperatura nie powinna przekraczać 70°C w celu uniknięcia pękania, pęcherzykowania lub utraty przyczepności.

TECHNICAL INFORMATION

Zalecana gradacja papieru ściernego:

Etapy szlifowania przed aplikacją Putty Plastic

P80-P180*
lub
P120-P220*

Etapy szlifowania przed aplikacją fillera

P220-P320*
lub
P280-P360*

*zależy od rodzaju użytego papieru ściernego

Pokrywalny przez:

Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Dynacoat Filler 5+1

Okres magazynowania:

12 miesięcy w zakresie temperatur 5°C - 40°C

LZO

2004/42/IB(b)(250)115

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.b)
w postaci gotowej do użycia: maks. 250 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 115 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.dynacoat.com

www.dynacoat.pl